












MONOCOTTURA IN PASTA ROSSA RED BODY SINGLE-FIRING TILES

EN 14411

Simbologia Symbolics	Caratteristica Features	Unità di misura Unit of mesurement	Valore medio La Fenice La Fenice mean value	Valore prescritto Fixed value	Metodo di prova Test method
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht	%	conforme conform	richiesta required	UNI EN ISO 10545-2
	Resistenza a flessione Bending strength	N/mm ²	25-30	≥ 18	UNI EN ISO 10545-4
	Durezza dello smalto (scala Mohs) Scratch resistance (Mohs scale)	-	5-7	≥ 5,0	EN 101
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	%	resistente resistant	metodo disponibile available metod	UNI EN ISO 10545-9
	Assorbimento d'acqua Water absorption	%	6-9	6<E≤10	UNI EN ISO 10545-3
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	%	resistente resistant	metodo disponibile available metod	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza al cavillo Crazing resistant	-	resistente resistant	richiesta required	UNI EN ISO 10545-11
	Resistenza alle macchie Stain resistance	-	< 3	classe 4-5	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici (uso domestico) Resistance to chemical products (domestic use)	-	come indicato dal produttore as indicated by the manufacturer	classe Min. GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi Resistance to acid	-	come indicato dal produttore as indicated by the manufacturer	metodo disponibile available metod	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	-	conforme conform	richiesta required	UNI EN ISO 10545-7